

Déclaration de conformité 2023

Tél. +41 27 329 24 27
carriere@lathiongroup.ch

N° déclaration de performance	RC-B 0-45_DC 2023	
1. Code d'identification du produit	RC-Grave B 0/45	
2. Utilisation du produit	Grave pour couche de fondation	
3. Fabricant	Lathion Carrières SA Carrière des Paujes Avenue de Tourbillon 3 1950 Sion	
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	CE 4	
5. Norme harmonisée	VSS 70'119 SN EN 13'285	
Instance de certification notifiée	-	
6. Performance déclarée		
Code d'identification du produit	RC-Grave B 0/45	
Caractéristiques relatives aux graves non traitées (SN EN 13'285)	Performance	
Désignation de la grave	Catégorie	0/45
Teneur maximale en fines	Catégorie	UF ₇
Teneur minimale en fines	Catégorie	LF _N
Dimension maximale des granulats	Catégorie	OC ₇₅
Tamis d'analyse	Catégorie	0/45
Plages granulométriques	Catégorie	G _C
Granularité des lots individuels	Catégorie	G _C
Résistance à l'eau ²	CBR ₂ / CBR ₁	1.30
Résistance au gel ^{1, 2}	CBR _F / CBR ₁	0.84
		→ Grave résistante au gel et à l'eau
Masse volumique sèche	[kg/m ³]	2'180
Teneur en eau optimale	[%m]	6.5
Portance	[%]	49.4 / 64.0
Perméabilité ¹	[m/s]	2.7 x 10 ⁻⁸
Classification des constituants ³	Catégorie	RC-Grave B

APD : aucune performance déterminée

² : si CBR₂/CBR₁ et CBR_F/CBR₁ ≥ 0.5

¹ : à effectuer si teneur en fines > 3[%m]

³ : pour graves recyclées

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Sion, le 2 juin 2023

Lionel Lathion
Responsable d'exploitation

